

# STEICO *underfloor*

Parkett- und Laminatbodenunterlage

Umweltfreundliche Dämmsysteme  
aus natürlicher Holzfaser



## EINSATZBEREICHE

Trittschalldämmung für **Fertigparkett**  
und **Laminatböden** bis zu 19 dB.

Raumklangverbesserung bei **Fertigparkett**  
und **Laminatböden** bis zu 15 dB.



## LAGERUNG/TRANSPORT

STEICO *underfloor* bitte liegend,  
plan und trocken lagern.

Kanten vor Beschädigungen schützen.

Folienverpackung bitte erst bei trockenem  
Umgebungs-klima entfernen.

- Gute Trittschalldämmung und Raumklangverbesserung
- Exzellente Dämmeigenschaften
- Hohe Druckfestigkeit bis zu 20 to/m<sup>2</sup> – wichtig für Klicksysteme
- Durch stabile Faserstruktur dauerhaft gebrauchstauglich
- Besonders diffusionsoffen
- Beständig gegen chemische Lösungsmittel
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Ausgleich von Unebenheiten bis zu 3 mm
- Geeignet für Fußbodenheizsysteme
- Ökologisch, umweltverträglich und recyclingfähig

Weitere Informationen und Verarbeitungshinweise finden Sie in  
den entsprechenden Konstruktionsheften oder unter [www.steico.com](http://www.steico.com)



## LIEFERFORMEN

Dicke [mm]	Format [mm]	Gew. [kg/m <sup>2</sup> ]	Stück/Paket	Fläche / VE [m <sup>2</sup> ]	Pakete/Palette	Gew./Pal. [kg]
3,6	590 * 395	0,90	15	3,5	76	ca. 265
4,0	790 * 590	1,02	15	7,0	32	ca. 265
5,0	790 * 590	1,28	15	7,0	26	ca. 265
7,0	790 * 590	1,75	20	9,3	14	ca. 265

## TECHNISCHE KENNDATEN STEICOunderfloor

Produziert und überwacht gemäß DIN EN 13986	
Poröse Holzfaserverplatte gemäß DIN EN 622-4	
Plattenkennzeichnung	EN 622-4 SB-E1
Kantenausbildung	stumpf
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ [W/(m*K)]	0,07 (gemäß DIN ISO 10456, Tab. 3)
Wärmedurchlasswiderstand R [(m <sup>2</sup> *K)/W]	0,05(3,6) / 0,06(4,0) / 0,07(5,0) / 0,10(7,0)
Rohdichte [kg/m <sup>3</sup> ]	ca. 250
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	5
sd-Wert [m]	0,02(3,6) / 0,02(4,0) / 0,03(5,0) / 0,04(7,0)
Einsatzstoffe	Holzfaserver, Aluminiumsulfat, Paraffin, Farbstoff
Abfallschlüssel (EAK)	030105 / 170201

### MATERIAL

Holzfaserverdämmplatte produziert nach DIN EN 13986 und DIN EN 622-4, mit laufender Güteüberwachung.

STEICOunderfloor ist zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC® (Forest Stewardship Council) und trägt darüber hinaus das natureplus®-Siegel für ökologische und zukunftsweisende Bauprodukte. Damit leistet STEICO einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und bietet Sicherheit und Komfort für viele Generationen.

Zur Staubbeseitigung sind die üblichen Staubabsaugungen gemäß BG Vorschriften zu verwenden, ferner sind die Bestimmungen der TRGS 553 zu beachten.



Herstellwerk  
zertifiziert gem.  
ISO 9001:2008

**STEICO**  
natürlich besser dämmen

Ihr STEICO Fachhändler

www.steico.com

